



Tabla Comparativa
Resistencia a Sustancias Químicas

Sustancia	Bota Predator Industrial	
	Bota Predator Estandar	Bota Dunlop Industrial Bota Bata Super 2000
Sustancia	Nitrilo	PVC
Acido Acético	Bueno	Bueno
Hidróxido de Amonio	Excelente	Bueno
Grasas Animales	Bueno	Bueno
Blanqueador	Bueno	Bueno
Mantequilla	Bueno	Bueno
Aceite de Ricino	Excelente	Bueno
Formaldehido	Excelente	Bueno
Acido Cítrico	Excelente	Excelente
Alcohol Etílico	Bueno	Bueno
Grasa	Excelente	Bueno
Aceite Hidráulico	Excelente	Bueno
Acido Clorhídrico	Excelente	Excelente
Acido Láctico	Excelente	Excelente
Manteca de Cerdo	Bueno	Bueno
Leche	Bueno	Bueno
Acido Nítrico Concentrado	Bueno	No recomendado
Percloroetileno	Aceptable	No recomendado
Jabones	Excelente	Excelente
Hidróxido de Sodio	Excelente	Excelente
Acido Sulfúrico 50 %	Excelente	Bueno
Acido Desincrustante	Excelente	Bueno
Sosa Caustica	Excelente	Bueno
Agua Clorada	Bueno	Bueno
Gasolina	Bueno	Bueno
Suero de Leche	Bueno	Bueno
Aceite Vegetal	Aceptable	Aceptable
Aceite de Coco	Aceptable	Aceptable
Aceite de Linaza	Aceptable	Aceptable

* La Bota Predator tiene la opción de casquillo de acero y/o plantilla antiperforante que cumplen con las normas ASTM